



# Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: [www.tintasgold.com.br](http://www.tintasgold.com.br)

Performance  
Coatings

## BOLETIM TÉCNICO

### ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO

Descrição: Acabamento alquídico brilhante formulado para aplicação fácil e uso geral em interior e exterior. Muito utilizado para proteção de equipamentos em geral como tratores, motores, maquinários, carretas, estruturas metálicas, superfícies metálicas em geral.

Cor: Disponível em diversas cores

Aspecto: Brilhante ou Semi-brilho

Preparo da superfície: A superfície a ser pintada deverá estar isenta de impurezas, secas e sem contaminações oleosas. Pode ser aplicado sobre o primer epoxi, poliuretano ou alquídico.

### Constantes Físicas

Viscosidade a 25 °C : 90 - 110 Seg. Cf4  
Não voláteis por volume: 44% +/- 2

Armazenagem: 12 meses a 25 °C  
Ponto de Fulgor: Maior que 23 °C

### Características da Película

Espessura úmida : 85 - 100 um  
Espessura seca : 30 - 45 um  
Cura após : 04 dias  
Rendimento Teórico: 10 m<sup>2</sup>/litro

Tempo de Secagem toque: 20 minutos  
Pressão: 50 minutos  
manuseio: 02 horas

### Informações Práticas

Aplicação: ( x ) rolo ( x ) pistola  
( x ) trincha ( x ) air-less  
Vida útil da mistura a 25 °C : 06 horas  
Diluyente indicado: Diluyente 3.100

Preparação do Produto: homogeneizar perfeitamente o conteúdo das embalagens e misturar na proporção indicada e diluir se necessária com nosso diluyente 10% máx

### Precauções

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.  
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%.  
O produto contém solventes orgânicos, manuseie-lo com EPI adequados.

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico  
(41)3552-6006 e-mail: [gold@tintasgold.com.br](mailto:gold@tintasgold.com.br)