



# Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: [www.tintasgold.com.br](http://www.tintasgold.com.br)

Performance  
Coatings

## BOLETIM TÉCNICO

### CROMATO DE ZINCO VERDE 4069

Descrição: Tinta de fundo verde a base de resinas alquídicas e pigmentos anticorrosivos.  
Indicada para manutenção industrial em geral para metais ferrosos.

Cor: Verde

Aspecto: Fosco

Acabamento: Indica-se produtos a base de Acrílico ou Alquídico

Preparo da Superfície: Recomenda-se jateamento abrasivo ao padrão Sa 2 ½

### Constantes Físicas

Viscosidade a 25 ° C : 80-105 Seg. Cf4  
Não voláteis por volume: 60% min

Armazenagem: 12 meses a 40 ° C máx.  
Ponto de Fulgor: Maior que 23 ° C

### Características da Película

Espessura Úmida: 100 - 145 um  
Espessura Seca: 45 - 65 um  
Cura após: 02 dias  
Rendimento Teórico: 8 m<sup>2</sup> /litro

Tempo de Secagem Toque: 20 minutos  
Pressão: 50 minutos.  
Manuseio: 01 hora

### Informações Práticas

Aplicação: (x) Rolo (x) Pistola  
(x) Trincha (x) Airless  
Diluyente Indicado: Diluyente No 3.100

Preparação do produto: Homogeneizar perfeitamente o conteúdo da embalagem e diluir se necessário com nosso diluyente indicado de 10 a 20%

### Precauções

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.  
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%  
O produto contém solventes orgânicos, manuseie-lo com EPI adequado.

Para maiores informações consulte nosso departamento técnico  
(41)3552-6006 e-mail: [gold@tintasgold.com.br](mailto:gold@tintasgold.com.br)