



Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: www.tintasgold.com.br

Performance
Coatings

BOLETIM TÉCNICO

GOLDMARINE

Descrição: Antifouling Vinílico de Alta Performance monocomponente. Sistema antivegetativo de auto polimento. utilizado sobre antiincrustante existentes em boas condições ou em obras novas.

Cor : Azul , Marrom, Rosa e Vermelho

Acabamento/Brilho: Não aplicável

CONSTANTES FÍSICAS

Viscosidade a 25 °C : 85 a 90 UK
Não voláteis por peso: 73% min
Não voláteis por volume: 60% min.

Armazenagem: 12 meses a 25C máx.
Ponto de Fulgor: Maior que 23oC

CARACTERÍSTICAS DA PELÍCULA

Espessura Úmida: 200- 210 um
Espessura Seca: 110 - 120um
Cura após: 01 dias
Rendimento Teórico: 5 m2 /litro

Tempo de Secagem Toque: 30 minutos
Manuseio: 4:00 h
Imersão: 12 horas minimo
03 dias máximo

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Aplicação: (x) Rolo (x) Pistola
(x) Trincha (x) Airless
Diluyente Indicado: Diluyente Dv6200

Preparação do Produto: homogeneizar perfeitamente o conteúdo.
Diluição: Não recomendado

Preparo da Superfície: A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de impurezas, Lavar a superfície com água doce sob pressão e remover todo o óleo , graxa ou qualquer outras matérias estranhas.

PRECAUÇÕES

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%
O produto contém solventes organicos, manusea-lo com EPI adequados

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico
(041) 3552-6006 e-mail: gold@tintasgold.com.br