



Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: www.tintasgold.com.br

Performance
Coatings

BOLETIM TÉCNICO

GOLDTANK HP

Descrição: É uma tinta epóxi de alta espessura, bi-componente curada com amina de alta performance. Possui excelente resistência química e abrasão superior a dos epóxis convencionais. Indicado para pintura interna de tanques de armazenagem de soluções ácidas ou alcalinas, armazenagem de solventes, para pintura de pisos onde esteja sujeito a derrame de solventes ou produtos químicos. Desenvolvido especialmente para pintura interna de dornas de fermentação de álcool.

Cor: Branco, Cinza ou Creme

Aspecto: Semi-brilho

Acabamento: Este produto é o próprio acabamento.

Preparo da superfície: Jateamento abrasivo ao metal quase branco padrão Sa 2 ½ e aplicar sobre o GOLDTANK PRIMER

Constantes Físicas

Viscosidade a 25 °C : 90 - 110 uk
Não voláteis por peso: 85% min
Não voláteis por volume: 75% min

Armazenagem: 12 meses a 40 °Cmax.
Ponto de fulgor: maior que 23 °C
proporção de mistura: Comp. A:4 partes
Comp. B:1 parte

Características da Película

Espessura úmida : 137 - 205 um
Espessura seca: 100 - 150 um
Cura após : 07 dias
Rendimento teórico: 5,5 m2/litro

Tempo de secagem Toque; 4 hrs máx.
Pressão: 12 hrs máx.
Manuseio: 16 hrs máx.
Repintura: 12 hrs min.
24 hrs máx

Informações Práticas

Aplicação: (x) rolo (x) pistola
(x) trincha (x) air-less
Vida útil da mistura a 25 °C : 06 horas
Diluyente indicado: Diluyente 5.500

Preparação do produto: homogeneizar perfeitamente o conteúdo das embalagens e misturar na proporção indicada e diluir se necessário com nosso diluyente 10% máximo.

Precauções

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%.
O produto contém solventes orgânicos, manuseie-lo com EPI adequados.

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico
(41)3552-6006 e-mail: gold@tintasgold.com.br