



Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: www.tintasgold.com.br

Performance
Coatings

BOLETIM TÉCNICO

GOLDTHANK HP PRIMER

Descrição: Tinta fundo epóxi óxido de ferro alta espessura, bi-componente curada com poliamida de alta performance. Possui excelente resistência química e à abrasão superior à dois epóxis convencionais. Indicado para pintura interna de tanques de armazenagem de soluções ácidas ou alcalinas, armazenagem de solventes, para pintura de pisos onde esteja sujeito a derrame de solventes ou produtos químicos.

Cor : Vermelho óxido

Aspecto: fosco

Acabamento: Indicado o Goldtank Hp

Preparo da superfície: Jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrão Sa 2 ½

Constantes Físicas

Viscosidade a 25 °C : 90 - 110 uk
Não voláteis por peso: 85% min.
Não voláteis por volume: 75% min

Armazenagem: 12 meses a 40 °Cmax.
Ponto de fulgor: maior que 23 °C
proporção de mistura: Comp. A:7 partes
Comp. B:1 parte

Características da Película

Espessura úmida : 137 - 205 um
Espessura seca: 100 - 150 um
Cura após : 07 dias
Rendimento teórico: 5,5 m²/litro

Tempo de secagem Toque; 4 hrs máx.
Pressão: 08 hrs máx.
Manuseio: 24 hrs máx.
Repintura: 48 hrs máx

Informações Práticas

Aplicação: (x) rolo (x) pistola
(x) trincha (x) air-less
Vida útil da mistura a 25 °C : 06 horas
Diluyente indicado: Diluyente 5.500

Preparação do produto: homogeneizar perfeitamente o conteúdo das embalagens e misturar na proporção indicada e diluir se necessário com nosso diluyente 10% maximo.

Precauções

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%.
O produto contém solventes orgânicos, manuseia-lo com EPI adequados.

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico
(41)3552-6006 e-mail: gold@tintasgold.com.br