



Ind. De Tintas Gold Ltda

Gold Industria Quimica Ltda

TINTAS INDUSTRIAIS - ESMALTE SINTÉTICO - POLIURETANO (PU) EPOXI

Site: www.tintasgold.com.br

Performance
Coatings

BOLETIM TÉCNICO

PRIMER SINTÉTICO CINZA 4045

Descrição: Tinta de fundo cinza anticorrosivo a base de resinas alquídicas monocomponente. Indicado para manutenção industrial em geral para metais ferrosos, muito utilizado para fundo em acabamento branco.

Cor: Cinza

Aspecto : Fosco

Acabamento: indica-se produtos a base de acrílico ou alquídico

Preparo da superfície: Jateamento abrasivo ao metal quase branco, padrão Sa 2 ½

Constantes Físicas

Viscosidade a 25 °C: 80 - 105 seg Cf4
Não voláteis por peso: 75% min
Não voláteis por volume: 65%

Armazenagem: 12 meses a 25 °C
Ponto de Fulgor: Maior que 23 °C

Características da Película

Espessura úmida : 85 - 100 um
Espessura seca : 55 - 65 um
Cura após : 04 dias
Rendimento Teórico: 10 m2/litro

Tempo de Secagem toque: 20 minutos
Pressão: 50 minutos
manuseio: 01 horas

Informações Práticas

Aplicação: (x) rolo (x) pistola
(x) trincha (x) air-less
Vida útil da mistura a 25 °C : 06 horas
Diluyente indicado: Diluyente 3.100

Preparação do Produto: homogeneizar perfeitamente o conteúdo das embalagens e misturar na proporção indicada e diluir se necessária com nosso diluyente 10% máx

Precauções

Evitar contato com os olhos e prolongado com a pele.
Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%.
O produto contém solventes orgânicos, manuseie-lo com EPI adequados.

Para maiores informações, consulte nosso departamento técnico
e-mail: gold@tintasgold.com.br